

CLK-03-Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon Malzemesi

Tanımı: Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon Sıvı cam, seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton gibi çeşitli yüzeylere kolayca uygulanabilen, UV ışınlarına dayanıklı, kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dirençli, iki bileşenli, şeffaf bir zemin izolasyon kaplamasıdır. Hem su yalıtımı hem de dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturarak yüzeyi korur. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon



Sıvı cam izolasyon, şeffaf su yalıtımı olarak bilinir. Bu iki bileşenli ürünün A bileşeni 1,kg, B bileşeni ise 1,kg'dır.

Sıvı cam izolasyon, şeffaf su yalıtımı Karışım hazırlamak için A bileşeninden 1 ölçü, B bileşeninden 1 ölçü alınarak iyice karıştırılır. Daha sonra rulo yardımıyla yüzeye eşit şekilde uygulanır. Uygulama sonrasında yüzeyde şeffaf, su geçirmeyen ve dayanıklı bir tabaka oluşur. Bu tabaka, zemine cam gibi parlak ve su itici bir görünüm kazandırır.

Ürün Özellikleri

Su geçirmez özellik sunar ve estetik bir kaplama sağlar.
Astar gerektirmeden doğrudan uygulanabilir.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve dış etkenlerden etkilenmez.
Zeminlerdeki izolasyon sorunlarını mevcut kaplamayı bozmadan kolayca çözer.
Şeffaf bir izolasyon tabakası oluşturur.
Yüksek yapışma kapasitesine sahiptir.

Teknik Bilgi: Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon Malzemesi

Renk Parlaklık	Şeffaf sıvı parlak
Yoğunluk sıvı /kg/lt)	0,100(± 0,03)
Kuru film kalınlığı (µm)	175 (± 15,00)
Sarfiyat(kg/m ²)	0,300-550.gram
Tam Kür (20 ± 5°C) (gün)	5
Parlama noktası	265 °C
Genel tip	Dış cepheler için alkit yağ.
Karışım Tek bileşenli	Çift bileşenli

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

Hacimce katı madde	92 ± 2 Hacim%
Kullanıma hazır karışım için VOC	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/e): 400 g/L'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 400 g/L'dir.
Ambalaj	5.kg-10.kg-15.kg – 20,kg-'lik teneke

Kullanım Alanları

Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon, su yalıtımında şeffaf bir çözüm sunar. Seramik, mermer, beton gibi çeşitli yüzeylerin yanı sıra, ahşap, PVC, hatta metal gibi farklı yapı malzemelerinde de güvenle uygulanabilir. Teras, balkon, banyo, mutfak gibi yaşam alanlarının yanı sıra, çatı, cephe ve havuz gibi dış mekanlarda da su sızdırmazlık ve uzun ömürlü koruma sağlar. Sıvı Sıvı Cam Cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, doğal tas, ahşap, beton, sap, galvaniz sac, alüminyum vb. yüzeyler üzerine yapışması mükemmel olan, atmosferik Sartlara mukavemeti yüksek şeffaf veya transparan renkli olarak üretilen mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip su yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift bileşenli bir üründür. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

A komponent den 1 ölçek, B komponent den 1 ölçek olarak karışım hazırlanır. Rulo yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulandığı yüzeyde Şeffaf, Su Geçirimsiz bir zırh tabakası oluşturur. Bu tabaka zemini adeta cam kaplamaya benzer bir görüntü oluşturmaktadır. Parlak ve Su Geçirimsiz bir yüzey elde etmenizi sağlar. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

Uygulama Talimatı

sıvı cam izolasyon, şeffaf su yalıtımı uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.

Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.

Sonrasında, A bileşeninin içine B bileşeninin tamamı eklenip belirtilen oranlarda iyice karıştırılmalıdır.

Karışımın ömrü yaklaşık 1 saattir ve hazırlanan karışım fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir.

Uygulama yapılan yüzeyin sıcaklığı en az 5°C, ortam sıcaklığı ise 15-35°C arasında olmalı ve nem oranı %80'i geçmemelidir. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

Katlar arasında bekleme süresi 24 saattir.

En yüksek performansı sağlamak için iki kat halinde uygulanması önerilir.

Sarfiyat ve Ambalaj

SARFIYAT: 0,300 -0,550. gr / m2 (tek kat)

RENK: Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI: 5-35 °C derece arasında depolayınız. Aşırı sıcak ve soğuklarda ürün donabilir. Ürün katılaşabilir, jelleşebilir.

RAF ÖMRÜ: 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ: 5 kg/set , 10 kg/set ve 20.kg/set

Sıvı cam izolasyon, şeffaf su yalıtımı A komponent den 1 ölçek, B komponent den 1 ölçek olarak karışım hazırlanır. Rulo yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulandığı yüzeyde Şeffaf, Su Geçirimsiz bir zırh tabakası oluşturur. Bu tabaka zemini adeta cam kaplamaya benzer bir görüntü oluşturmaktadır. Parlak ve Su Geçirimsiz bir yüzey elde etmenizi sağlar. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında ,ısı ve atesten uzakta ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

Not: Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Polymex Kimya sorumlu değildir. Polymex sin ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

Yasal Notlar:

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

Polymex Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Polymex Yapı Kimyasalları' nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir.

Polymex Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken doğru ürünü ,doğru şekilde ,doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. POLYMEX Yapı KİMYASALLARI tarafından ticari elverişlilik ve / veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları uygulayıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları 'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.Bütün siparişlerin kabulünde satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar Polymex Yapı Kimyasalları 'na başvurarak ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon.

CLK-03-Sıvı Cam Şeffaf İzolasyon Malzemesi**AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikciler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr