

POLYMEX-1012-PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

P-1012-PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Ürün Tanımı:

Polymex-1012; PRC Poliüretan Su İzolasyon ; Anakat Elastik İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kürlen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur, PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Özellik ve Avantajlar:

- Korozyondan korur, alkalilere ve asitlere dayanıklıdır.
- Solventsiz oluşu nedeni ile kapalı alanlarda güvenle kullanılır.
- Anti bakteriyeldir. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik
- Elastik %300 Elastikiyete sahiptir
- Mantar ve bakterilerden etkilenmez.
- UV ışınlarından etkilenmediğinden güneş ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulandığı yüzeye göre aderansı yüksek olup, yaşlanmaya dirençlidir.
- Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Uygulama Alanları:

PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik Özellikle kapalı alanlarda, içme su depolarında, havuz izolasyonlarında, temel izolasyonlarda teras ve çatı izolasyonlarında, fayans altı ve fayans üstü izolasyonlarda spreyl poliüretan altı ve spreyl poliüretan üstü izolasyonlarında su izolasyonu ve UV koruyucu olarak kullanılır. Banyo ve Islak Alanların izolasyonlarında dış mekan bahçe temeli ve teras izolasyonlarında köşe parapetlerde izolasyon ve yalıtım amaçlı kullanılmaktadır. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Uygulama:

Yüzey Hazırlığı:

PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik Uygulama yapılacak alan kir, yağ, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Beton veya sac, demir, sunta ve ahşap yüzeylerde yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Eski ve yıpranmış yüzeylerde (aşınmış, gevşemiş ve mekanik mukavemetini kaybetmiş) gerekli onarımlar yapılmadan astar uygulanmamalıdır. Beton prizini almış ve tamamen kurumuş olmalıdır.



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Uygulama:

PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik Zemine astar uygulandıktan sonra 4 veya 5 saat sonra zemin sertleştiğinden emin oluktan sonra Polymex P-1012 izolasyonu uygulamasına geçilmelidir. Poliüretan Su izolasyon Ana malzemesi 5 oranında, sertleştirici malzeme ise 1 oran olarak, ayarlanır 3-4 dakika karıştırıcı veya mikser ile karıştırılarak 45 ve 55 dakika içerisinde uygulanmalıdır. Polymex P-1012; PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik kısa sürede reaksiyona girmektedir. Karıştırılan karışımın ömrü 45-55 dakika arasındır. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik Uygulama; İsteğe göre fırça, rulo yer malası çek pas veya havasız püskürtme Airles yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Uygulanan yerlerde kesinlikle su izolasyonu ve su yalıtım sorunu tamamen ortadan kalkar. Uygulama 1 saat içerisinde bitirilmelidir. İki kat uygulama yeterlidir. Gerek görülürse 3 kat uygulama yapılmaktadır. Uygulama sonrasında 2,5mm kalınlığında kuru film tabakası elde edilir. Uygulama yapılan yüzey en az 4 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve dış etkenlerden korunmalıdır. Astarsız uygulama kesinlikle yapılmamalıdır astar uygulandıktan 4 – 6 saat sonra kuruyan astarın üzerine Polymex P-1012 uygulaması yapılmalıdır. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Depolama ve Raf Ömrü:

Nem bariyeri teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 12 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik Saklama sıcaklığı; 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza edilmelidir. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Ambalaj:

5, 12, 24 ve 36 Kg'lık Takımlar halindedir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Teknik Özellikler:

Renk	İstenilen Renkte
Bağlayıcı Madde	Prc Poliüretan Reçine
Yoğunluk	1.20– 1.25 gr/ml
Karışım Oranı	A/B:5/1
Ağırlıkça Katı Madde Oranı	Min. %99 Uygulama kalınlığı: 1,5.mm
Uygulama Metodu ve Özellikleri	Merdane metodu. Rulo. Mala veya Airles ile uygulanır. Malzeme kendiliğinden Yayılır ve seviyelenir.
Uygulama Süresi ve Katılaşma Başlaması	-5/+35 °C sıcaklığında 45-55 dakika (-5 °C Üzerinde uygulama tavsiye edilir)
Parlaklık	Parlak veya mat (İsteğe göre)
Kuruma Süresi	Toz kuruma2 saat (Tam kuruma 6-8- saat)
Fiziksel ve Kimyasal Dayanıklılık	Uygulamadan 7 gün sonra başlar.
Yanmayı Geciktirici Gaz	Geciktirici Zehirli Gaz Kesinlikle Yaymaz.
Sağlığa Uygunluk	Tam kuruma gerçekleştikten sonra Kesinlikle sağlığa zararlı değildir.
UV	Dayanıklıdır. (Çözülme 20 yılda başlamaktadır.)

PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik.

P-1012-PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15